

OSNASOL Rozcieńczalnik specjalny

Nr art.: 0089-00580

SIEDZIBA GŁÓWNA Vehrte
 Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte
 Postfach 11 33, D-49187 Belm
 Telefon 0049 54 06 / 83 00-0
 Telefax 0049 54 06 / 83 00-399
 FILIA Stegelitz k. Magdeburga
 Dammfeld 2, D-39291 Möckern OT Stegelitz
 Telefon 0049 39 22 1 / 9 71 - 0
 Telefax 0049 39 22 1 / 9 71 - 39

Rozcieńczalnik do wielu materiałów pokrywających.

ZASTOSOWANIE

jako rozcieńczalnik: przy nanoszeniu metodą natryskową materiałów pokrywających na bazie żywic alkidowych i innych żywic syntetycznych, w celu osiągnięcia szybszego schnięcia. Jako rozcieńczalnika polepszającego rozpliw farby przy malowaniu pędzlem lub rolką polecamy:

OSNASOL Rozcieńczalnik ekstra

Nr. art.: **0069-00070**

(odpowiada rozcieńczalnikowi alkidowemu do metali wg DB-TL 918300 nr. mat. 588.03.96)

Obydwa produkty nie nadają się do materiałów pokrywających na bazie silnie spolaryzowanych materiałów wiążących jak np. niektórych polimerów (PVC, akrylatów piecowych i dwuskładnikowych) i pochodnych celulozy (nitrocelulozy, octanu celulozy itp.).

jako środek myjący: do narzędzi pracy i sprzętu pobrudzonego farbami, które można rozcieńczać tym samym rozcieńczalnikiem lub takiego samego rodzaju.

Można używać także jako środek odtłuszczający do podłoży metalowych.

Przy używaniu jako środek myjący i odtłuszczający należy zważać na wskazówki dot. higieny pracy (odciąg / wywiew, ochrona rąk i oczu).

Stabilizacja magazynowa:: w nieotwartych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze składowania pomiędzy 15 a 25°C co najmniej 6 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 870 kg/m³

Zawartość VOC: 100 wagowo -% = 870 g/l

Wygląd: jasnowodnista rzadka ciecz.

Baza surowcowa: mieszanina węglowodorów aromatycznych o średnim zakresie temperatury wrzenia (ksylen izomeryczny).

JEDNOSTKI DOSTARCZANIA I WYSYŁANIA

(przy zważaniu na minimalną ilość zamówienia):

1 kanister z 12 l = 10,4 kg

1 kanister z 30 l = 26,0 kg

1 beczka z 200 l = 173,0 kg

inne jednostki do uzgodnienia.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY / PRZECHOWYWANIE / OCHRONA ŚRODOWISKA

Przy przerabianiu i przechowywaniu należy zachować ogólnie obowiązujące reguły, jak przy obchodzeniu się z materiałami malarskimi. Należy zważać na wskazówki dot. zagrożenia i zachowania bezpieczeństwa przy pracy.

Szczegółów prosimy zasięgać z naszych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych danego produktu.

Informacje w naszych instrukcjach i pozostałych pismach bazują na naszych starannie przeprowadzonych badaniach i doświadczeniach. Nie wywodzą się z nich żadne zobowiązania. Nie przedstawiają w sensie prawnym żadnego zapewnienia właściwości, ponieważ zostają z najlepszą wiedzą i sumieniem dalej podane, nie zwalniają jednak użytkownika od sprawdzenia na własną odpowiedzialność, opisanego produktu do przewidzianego celu zastosowania. Należy zważać na prawo ochrony patentu oraz urzędowe przepisy i rozporządzenia.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm,
 Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels
 Gerichtsstand Osnabrück, Bahnstation: 49084 Osnabrück, Hbf. (Stückgut u. Expreß)
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

http://www.osnatol.de e-mail: info@osnatol.de

Banken: BLZ Konto
 Volksbank GMHütte eG (BLZ 265 659 28) 4583 000.200
 BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00
 Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700
 BIC: DEUTDE33B265 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00
 Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05) 9 904 509
 BIC: NOLADE22 IBAN: DE95 2655 0105 0009 9045 09

O:\Datenblätter\pl\prodinfo\0089-00580_PL.doc