

LACKFABRIK

SIEDZIBA GŁÓWNA

D-49191 Belm-Vehrte · Bahnhofstraße 14

D-49187 Belm, Postfach 11 33

Telefon 054 06 / 83 00-0

Telefax 054 06 / 83 00-399 (Sprzedaż)

http://www.osnatol.de

e-mail: info@osnatol.de

OSNALKYD RG / podkład przeciwkorozyjny

(kolor) RAL xxxx / wg wzoru

Nr art.: 7006-xxxx

FILIA

D-39291 Stegelitz k. Magdeburga

Gewerbegebiet Dammfeld 2

Telefon 0 39 22 1 / 9 71 - 0

Telefax 0 39 22 1 / 9 71 - 39

Alkidowe podkłady przeciwkorozyjne i polepszające przyczepność do podłoży z żelaza i szali budowlanej. Poprzez specjalny skład nadaje się również do czasowej ochrony antykorozyjnej.

<i>Podłoża / przygotowanie:</i> podłoża muszą być całkowicie czyste, suche i odtłuszczone.						
		stal budowlana: oczyszczenie poprzez oszorstkowanie / odtłuszczenie (obróbka ścierna Sa 2 ½)				
		ocynkowania:				
		metale lekkie / kolorowe:				
		drewno / narzędzia drewniane: nie nadaje się				
		podłoża mineralne:				
		tworzywa sztuczne termoplastyczne:				
		chemoutwardzalne: po wcześniej przeprowadzonych testach stare lub obce pokrycia malarskie: we własnym zakresie				
SPOSÓB UŻYCIA						
<i>Stabilizacja magazynowa:</i>		w nieotwartych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze składowania pomiędzy 15 a 25 °C co najmniej 6 miesięcy.				
<i>Rozcieńczalnik:</i>		przyśpieszający schnięcie: OSNASOL rozcieńczalnik specjalny nr art.: 0089-00580 polepszający rozpliw: OSNASOL rozcieńczalnik extra nr art.: 0069-00070				
<i>Aplikacja:</i>		Zaleca się nanoszenie materiału metodą natryskową. Przed użyciem należy nastawić odpowiednią lepkość produktu w zależności od metody nanoszenia.				
<i>Przykłady:</i>						
		lepkość		średnica dyszy	ciśnienie natrysku (bar)	
						(mm)
natrysk Airless		nierozcieńczone		0,4 - 0,8	10 - 20	80 - 150
pistolet kubkowy		40 - 80 s		> 2,0	-----	> 2
malowanie pędzlem / rolką		nierozcieńczony materiał nakładać fachowo i równomiernie rozprowadzać unikając różnic grubości powłoki.				
<i>Wydajność teoretyczna:</i>		przy 50 µm powłoki suchej = 110 µm powłoki mokrej = 150 g/m ² 6,8 m ² /kg = 9 m ² /l				
		przy 70 µm powłoki suchej = 150 µm powłoki mokrej = 200 g/m ² 4,8 m ² /kg = 6,4 m ² /l				
<i>Schnięcie:</i>		pyłosuchy ok. 30 min. (natrysk)				
(w klimacie normalnym 23/50)		dotykally ok. 2 godz.				
		odporny na wodę 24 godz.				
		wytwardzony 7 dni				

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels
 Gerichtsstand Osnabrück, Bahnstation: 49084 Osnabrück, Hbf. (Stückgut u. Expreß)
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

http://www.osnatol.de

e-mail: info@osnatol.de

Banken: BLZ Konto
 Sparkasse Osnabrück 265 501 05 9 904 509
 Dresdner Bank Osnabrück 265 800 70 07 060 17800
 Deutsche Bank Osnabrück 265 700 90 557 447
 Postbank Hamburg 200 100 20 128 01-208
 IBAN-Nr.: DE 95 26550105 0009904509

O:\Datenblätter\pl\prodinfo\7006-xxxx_PL.doc

DANE TECHNICZNE		
<i>Ciężar właściwy:</i>	1330 kg/m ³	
<i>Ciężar właściwy składn. nietłotnych:</i>	1940 kg/m ³	
<i>Składniki nietłotne:</i>	65 cięż. % 45 objęt. %	
<i>Zawartość VOC:</i>	33 cięż. %	
<i>Zaszeregowanie ChemVOCFarbV:</i>	wartość VOC: = 446 g / l	
<i>Baza środka wiążącego:</i>	modyfikowana specjalna żywica alkidowa.	
<i>Kolory:</i>	piaskowy ca RAL 1002 nr art. 7006-12360 kremowo-szary ca RAL 7032 nr art. 7006-72240 brązowy nr art. 7006-83480	
<i>Inne kolory:</i>	ww. kolory standartartowe mamy stale na stanie magazynowym. Inne kolory (poza kolorami „świecącymi“ perłowymi i metalicznymi) możemy wyprodukować w ilości powyżej 1 patety z jednego koloru w ciągu 5 dni roboczych .	
<i>Lepkość:</i>	700 ± 50 cP (=mPa·s), czas wypływu DIN 53211, jednoznacznie nieokreślony.	
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI.		
<i>Połysk:</i>	matowy	
<i>Odporność:</i>	w zależności od pokrycia nawierzchniowego.	
<i>Pokrywalność:</i>	tym samym lub innym konwencjonalnym pokryciem alkidowym 2 godz. - > 6 miesięcy konwencjonalnymi lakierami dwukomponentowymi nie nadaje się wodorozcieńczalnymi materiałami pokrywającymi 2 godz. - ok. 2 miesięcy	
<i>Pokrycia nawierzchniowe: do wewnątrz:</i>	1-no składnikowe pośrednie i nawierzchniowe pokrycia alkidowe: OSNALKYD G sg (kolor) RAL xxxx / wg wzoru do stosowania grubowartwowego, półpołysk nr art. 4006-xxxx-20 OSNALKYD G sdm (kolor) RAL xxxx / wg wzoru do stosowania grubowartwowego, półmat nr art. 5006-xxxx-20	
<i>do zewnątrz:</i>	OSNALKYD / OSNALUX lakier (kolor) RAL xxxx / wg wzoru (połysk, półpołysk, półmat, mat) nr art. y001-xxxx Dalszych informacji udzielają pracownicy naszego działu sprzedaży.	
JEDNOSTKI DOSTARCZANIA I WYSYŁANIA.		
(przy zważaniu na minimalną ilość zamówienia):		
1 wiadro z 10 l	= 13,2 ± 1,0 l	1 paleta = 300 l = 395,8 ± 19,8 kg
1 hobok z 33 kg	= 24,8 ± 0,8 l	1 paleta = 396 kg = 300,2 ± 15,0 l
Inne jednostki do uzgodnienia.		
Nie wszystkie kolory mamy do dyspozycji w podanych wyżej jednostkach.		
BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACY / PRZECHOWYWANIE / OCHRONA ŚRODOWISKA.		
Przy stosowaniu i przechowywaniu należy zachować ogólnie obowiązujące reguły dot. obchodzenia się z materiałami malarskimi. Należy zważać na wskazówki dot. zagrożenia i zachowania bezpieczeństwa pracy. Szczegółów prosimy zasięgać z naszych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.		

Informacje w naszych instrukcjach i pozostałych pismach bazują na naszych starannie przeprowadzonych badaniach i doświadczeniach. Nie wywodzą się z nich żadne zobowiązania. Nie przedstawiają w sensie prawnym żadnego zapewnienia właściwości produktu, ponieważ zostają z najlepszą wiedzą i sumieniem dalej podane, nie zwalniają jednak użytkownika od sprawdzenia na własną odpowiedzialność, opisanego produktu do przewidzianego celu zastosowania. Należy zważać na prawo ochrony patentu oraz urzędowe przepisy i rozporządzenia.

http://www.osnatol.de
e-mail: info@osnatol.de

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Siedziba główna
Skrytka poczt. 1133 Bahnhofstr. 14
D-49187 Belm D-49191 Belm- Vehrte
Tel.: 05406 / 8300-0
Fax: 05406 / 8300-399

Filia Stegelitz
Gewerbegebiet Dammfeld 2
D-39291 Stegelitz
Tel.: 039221 / 971 - 0
Fax: 039221 / 971 - 39

Biura regionalne w
D- 19061 Schwerin
D- 21037 Hamburg
D- 31171 Hildesheim